

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI

DENUMIRE PRODUS
DALE DE BETON

TIP PRODUS
DALE TAVERNA

COD PRODUS: **TAV 6**

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si circulatiei vehiculelor in exterior. Pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de circulatie publica. Pentru invelitoare de acoperis.



Lungime (mm)	Lățime (mm)	Înălțime (mm)	Greutate (kg)	Tip beton
298	198	60	8,0	C25/30 (XC4+XF3) (RO) CI0.2 Dmax8 D2231

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate
Aspectul suprafeței	SR EN 1339:2004 Anexa J	Să nu prezinte fisurări, exfolieri sau delaminări	Nu prezintă fisurări, exfolieri sau delaminări
Abateri admise	SR EN 1339:2004	5.2.4	Clasa 1 Marcare N
Reacția la foc	SR EN 1339:2004	5.3.7.1.	Clasa A1
Rezistența la încovoiere	SR EN 1339:2004 Anexa F	Min 4 Mpa	Clasa 3 Marcare U Minim 4 Mpa
Incarcarea la rupere	SR EN 1339:2004	5.3.6.2	Clasa 70 Marcare 7 Min 5,6 kN
Absorbția de apă	SR EN 1339:2004 Anexa E	Nici o performanța măsurată Sub 6%	Max. 6% Clasa 2 Marcare B
Rezistența la uzură	SR EN 1339:2004 Anexa H	Fiecare pavea să îndeplinească condițiile pentru clasele declarate	≤ 18000mm ³ /5000 mm ² Clasa 4 Marcare I
Rezistența la îngheț - dezgheț	SR EN 1339:2004	≤1,0 Kg/m ² ca medie cu nici o valoare individuala >1,5 Kg/m ²	≤1,0 Kg/m ² Clasa 3 Marcare D

PRODUSUL ESTE CERTIFICAT ȘI POARTĂ MARCAJUL DE CONFORMITATE CE CONFORM CU STANDARDUL DE REFERINȚĂ
SR EN 1339:2004, SR EN 1339/AC:2006 Dale de beton. Condiții și metode de încercări

FPS-303-08-01 Ediția 2 din 2023