

**S.C.BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS SA -PUNCT DE LUCRU- SIGHISOARA**  
**FISA PRODUS TIP - FP SG -87/2024/06 TIGLA LEIER MARSILIA NEGRU ANTRACIT**  
**SR EN 1304 : 2005**



|   |   |
|---|---|
| Descriere produs :                                  | Tigla angobata cu imbucare din argila arsa .  |
| Domeniu de utilizare :                              | Realizarea invelitorilor pentru acoperisuri<br>(pentru utilizari supuse reglementarilor privind reactia la foc) |
| Sistemul de evaluare si verificare a performantei : | 4   |
| Dimensiuni( mm ) : -L x l                           | 390 x 240   |
| Tolerante dimensionale                              | ± 2 % din valoarea declarata  |
| Rectilinitate longitudinala , %                     | ≤ 1.5   |
| Coeficient de planeitate , %                        | ≤ 1.5   |
| Coeficient de impermeabilitate                      | ≤ 0.8, categoria 1, Metoda incercare 2  |
| Rezistenta la rupere prin incovoiere , N            | ≥ 1300  |
| Nivel de rezistenta la inghet                       | Metoda B, Min. 300 cicluri  |
| Reactia la foc                                      | A1  |
| Emisie de substante periculoase                     | NPD   |
| Conditii de aspect :                                |   |
| - Coloarea  | uniforma  |
| - Partea superioara                                 | perfect acoperita   |
| - Structura   | omogena   |
| - Granule de var                                    | max. 3 mm   |
| - Sunetul   | clar  |
| - Fisura pe parte neacoperita                       | nu se admite  |
| - Crapaturi   | nu se admit   |
| - Pierdere de cioc                                  | nu se admite  |
| - Stirbituri la colturi acoperite                   | 1/buc, cu h <sub>max</sub> -3mm, L <sub>max</sub> .-20mm  |
| - Stirbituri pe fete si muchii acoperite            | max.2/buc, cu h <sub>max</sub> -3mm, L <sub>max</sub> .-20mm  |
| - Exfolieri   | nu se admit   |
| Prindere pe sipci :                                 | doua ciocuri si o gaura de cui  |
| Panta acoperis :                                    | min. 20 grade<br>max. 50 grade  |
| Masa informativa , ( kg /buc)                       | 2.80  |
| Necasar /m <sup>2</sup>                             | 15.5  |
| Buc/palet   | 360   |
| Inlocuieste FP LE SG 87/2024/02                     |   |

Aprobat: Manager General  
 Ing. Lazar Dumitru Florin

Sighisoara  
 13.06.2024

